

Guarnizione compressa



L'articolo T15 EX è una guarnizione precompressa adesiva in poliuretano espanso flessibile caratterizzato da una lenta espansione dallo spessore iniziale fino a quello normale.

ARTICOLO : T15EX	NORME	VALORI
BASE POLIMERICA		POLIURETANO + RESINA ACRILICA
COLORE		GRIGIO CHIARO
DENSITA'	ISO845	90 KG/MC ± 10%
REAZIONE AL FUOCO	DIN4102	B2
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	INTERNO	-40 +140 °C
RESISTENTE ALLA COMPRESSIONE 40%	DIN53577	6.7 kPa
RESISTENTE ALLA COMPRESSIONE 80%		42 kPa
ALLUNGAMENTO ALLA ROTTURA	DIN53571	285%
ALLUNGAMENTO ALLA ROTTURA DOPO L'INVECCHIAMENTO(24H,120°C,248°F)	DIN53571	240%
	DIN53508	
CARICO DI ROTTURA	DIN53571	174 kPa
CARICO DI ROTTURA DOPO INVECCHIAMENTO	DIN53571	143 kPa
	DIN53508	
CONDUTTIVITA' TERMICA λ	INTERNO	0,050 W/mK
TRASMITTANZA TERMICA U		5.0 W/mK (10 MM)
		3.3 W/mK (15 MM)
		2.5 W/mK (20 MM)
		1,7 W/mK (30 MM)
		1.3 W/mK (40 MM)
TENUTA ALLA PIOGGIA BATTENTE	DIN 1027	≥600 PA
	DIN18542	BG1
RESISTENZA AI SALI SOLUBILI E AGLI ALCALI	INTERNO	ECCELLENTE
RESISTENZA ALL'ARIA E RAGGI UV	INTERNO	ECCELLENTE

IMBALLAGGIO Imballo con cellophane termico protettivo. Anima di cartone rigido

STOCCAGGIO Conservare in ambiente asciutto al riparo dai raggi solari diretti.
Temperatura di stoccaggio consigliata da -5C° e + 30C°

NOTE: I dati tecnici riportati nella seguente scheda tecnica possono essere modificati, pertanto ci riserviamo la possibilità di apportare eventuali aggiornamenti. Le schede tecniche aggiornate possono essere reperite contattando la nostra azienda. Le schede tecniche dei prodotti MASST srl si basano sulle attuali conoscenze tecniche ed esperienze del settore: esse non determinano in alcun caso la responsabilità di MASST srl per eventuali vizi e/o danni di ogni natura derivati dall'utilizzo non conforme o comunque improprio del prodotto. I dati non esimono il cliente in linea

di principio dal controllare autonomamente il prodotto sotto il profilo della sua idoneità per l'impiego previsto. I nostri tecnici e consulenti sono a disposizione per informazioni e chiarimenti sull'utilizzo e la lavorazione dei nostri prodotti. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce le versioni precedenti.

MASST s.r.l.

Sede Legale: Piazza Ferrari 22C- 47921 Rimini , ITALIA

Sede Operativa: Viale Modena 1 - 47853 Coriano (RN), ITALIA

Fax : 0541 /1792162 info@masst.it www.masst.it